Nanolex Matte Final Finish

Инструкция по применению

nanolex
cleaner faster longer

Хранение: Срок годности продукта 24 месяца. Хранить следует в сухом месте без резких перепадов температуры. Избегать попадания прямых солнечных лучей и УФ излучения.

Условия нанесения: Температура окружающей среды 5-30°C. Не применять под прямыми солнечными лучами.

Расход: Примерно 10-12 мл на кузов среднеразмерного автомобиля.

ВАЖНО: Во время использования продуктов Nanolex Car Care обязательно используйте средства индивидуальной защиты. Рекомендуется всегда работать в латексных или нитриловых перчатках, чтобы защитить кожу ваших рук от любых возможных повреждений.

Nanolex Matte Final Finish можно наносить непосредственно на все матовые поверхности экстерьера автомобиля (в т.ч. матовые типы ЛКП и лакокрасочные поверхности, матовые виниловые и защитные полиуретановые плёнки), а также стекла, колесные диски и пластиковые элементы. При этом обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой от загрязнений.
Nanolex Matte Final Finish можно также использовать в качестве вспомогательного средства для сушки всех поверхностей экстерьера автомобиля после мойки. При этом обрабатываемая поверхность должна быть мокрой и чистой от загрязнений.

ПРИМЕНЕНИЕ:

1. Перед использованием и в процессе нанесения хорошо встряхните бутылку. Нанесите небольшое количество Nanolex Matte Final Finish, примерно 1-2 мл/м² (1-2 распыления), на сухую мягкую микрофибру и экономно распределите состав по обрабатываемой поверхности, равномерными перекрывающими круговыми движениями с легким нажимом. Добавляя состав по мере нанесения, избегайте избыточного количества состава - учитывайте накопительный эффект и уменьшайте количество распылений. Используйте микрофибры Nanolex.
2. Избегайте попадания воды на обработанную поверхность в течение 15 минут после нанесения Nanolex Matte Final Finish.
Дополнительное назначение применения в качестве вспомогательного средства для сушки:
1.1. Перед использованием и в процессе нанесения хорошо встряхните бутылку. Нанесите небольшое количество Nanolex Matte Final Finish, примерно 1-2 мл/м², на чистое мягкое микрофибровое полотенце или/и на мокрые поверхности (1-2 распыление на деталь), желательно сразу после мойки автомобиля. Тщательно высушите автомобиль обработанным микрофибровым полотенцем, параллельно равномерно распределяя состав по обрабатываемой поверхности. Добавляя состав по мере нанесения, избегайте избыточного количества состава - учитывайте накопительный эффект и уменьшайте количество распылений. Используйте полотенца для сушки Nanolex.

Если у вас есть какие-либо вопросы относительно наших продуктов или вам нужна техническая поддержка по их применению, вы можете обратится написав на **info@nanolexrussia.ru**

Данная информация основана на текущем состоянии технической разработки продукта, а также опыте его использования. Однако, учитывая разнообразие поверхностей и внешних факторов, результат также во многом зависит от конечного пользователя - соблюдения условий применения и использования продукта по назначению. Производитель не несет никакой ответственности на основании данной информации, поскольку процесс нанесения не входит в его компетенцию. В любом случае следует всегда придерживаться общих положений и условий работы с продуктом. Возможно изменение данной информации без уведомления.